

☎ +49 (0) 6404-20516-0
📠 +49 (0) 6404-20516-44
✉ info@carlofon.de

Produktdaten

Carlofon : 40103, 40104
Beschreibung : Unterbodenschutz Pinseldose

Produktbeschreibung:

Carlofon Unterbodenschutz ist ein thixotropes, streichfähiges Steinschlag- und Korrosionsschutzmittel mit Antidröhneffekt basiert auf Bitumen. Das Produkt gibt einen wasserbeständigen Film, der zähelastisch bleibt und höchsten atmosphärischen Einwirkung widersteht.

Anwendung:

Carlofon Unterbodenschutz ist anwendbar als Steinschlag- und Korrosionsschutzmittel auf u.a. Chassisboden und Radkästen in Automobilen, LKW und Bussen. Auch einzusetzen als schalldämpfender Coating in u.a.:

- Automobilindustrie
- Karosseriefabrik
- Kfz-Werkstatt
- Schiffbauindustrie
- Waggonbau
- Containerbau
- Omnibusbau

Chemische Charakterisierung:

Bitumen, Lösemittel und Füllstoffen.

Spezifikationen:

Konsistenz		:	Pastös, gutes Standvermögen
Farbe	Visuell	:	Schwarz
Viskosität (20°C)	Brookfield	:	1040 - 2000 mPas (Spindel 7 / V½)
Dichte (20°C)	DIN 51757	:	1,26 - 1,30 Kg/ltr
Festkörpergehalt	DIN 53216 (3 Stunden 120°C)	:	75,6 - 77,6 %

Eigenschaften:

Hautbildung	Bei ± 20°C, 65% RV	:	90 - 120 Minuten (± 500 mu)
Durchtrocknung	Bei ± 20°C, 65% RV	:	10 - 12 Stunde (± 500 mu)
Chemische Beständigkeit		:	Wasser, Salznebel, Öl, leichte Säure und Base
Temperaturbeständigkeit	Nach dem Abbinden	:	-25 °C bis +80 °C
Verbrauch	Schichtdicke ± 500 mu naß	:	± 0,7 kg/m ² ± 0,5 ltr/m ²
Reinigen	Frisches Material	:	Lösemittel
	Ausgehärtetes Material	:	Mechanisch
Verdünnen		:	Lösemittel
Salzsprühtest	DIN 50021	:	Bis 480 Stunde Ri 0 bei 375 mu Trockenschicht
Biegetest	DIN 53152 (+70°C)	:	Keine Rißbildung, keine Enthftung

Carlofon GmbH
Grüninger Weg 32
35415 Pohlheim

☎ +49 (0) 6404-20516-0
📠 +49 (0) 6404-20516-44
✉ info@carlofon.de

Produktdaten

Carlofon : 40103, 40104
Beschreibung : Unterbodenschutz Pinseldose

Haftet auf : DIN 53152 (-30°C) : Leichte Rißbildung, keine Enthftung
Haftung : DIN 53151 : Verschiedene Metalluntergründe
: Gt 0 auf verschiedene Metalluntergründe

Verarbeitung:

Der Untergrund muß fest, sauber, trocken und fettfrei sein. Carlofon Unterbodenschutz läßt sich auch in sehr dicken Schichten tropffrei auftragen mit Pinsel oder Spachtel. Je nach Anwendung ist dieses Produkt mit Lösemittel verdünnbar. Bei extrem dicken Schichten wird empfohlen das Produkt zwischen den verschiedenen Schichten trocknen zu lassen.

Lagerung:

Das Produkt darf nicht unter +10°C und nicht über +30°C gelagert werden. Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme zu schützen. Kühl und trocken gelagert sind die ungeöffneten Originalgebände mindestens 2 Jahr lagerbar.

Hinweis:

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
