

Carlofon Super Wax Unterbodenschutz Artikelnummer: 40101

Produktbeschreibung:

Carlofon Super Wax UBS ist ein dauerhaftes, thixotrop eingestelltes Korrosionsschutzmittel mit Antidröhneffekt auf Bitumen-Wachsbasis. Carlofon Super Wax UBS bietet einen dauerhaften Korrosionsschutz an Chassisboden von Automobilen, LKW und Bussen. Nach Verdunstung des Lösemittels ergibt das Produkt einen gut haftenden, zähelastischen Film der hervorragend schützt gegen Steinschlag und klimatologische Einflüsse.

Anwendung:

Carlofon Super Wax UBS ist anwendbar als Korrosionsschutzmittel zum Schützen von Chassisboden von Automobilen, LKW und Bussen einzusetzen in u.a.:

- Automobilindustrie
- Karosseriefabrik
- Kfz-Werkstatt
- Omnibusbau
- Bei Heimwerker

Chemische Charakterisierung:

Bitumen, Lösemittel und Wachsen.

Spezifikationen:

Konsistenz		:	Flüssig, gutes Standvermögen		
Farbe	Visuell	:	Schwarz		
Viskosität (20°C)	Brookfield	:	55	-	75 Pas (Spindel 4/V ^{1/2})
Dichte (20°C)	DIN 51757	:	0,95	-	0,99 Kg/ltr
Festkörpergehalt	DIN 53216 (3 Stunden 120°C)	:	54,0	-	59,0 %

Eigenschaften:

Hautbildung	Bei ± 20°C, 65% RV	:	180	-	240	Minuten (± 600 mu)
Durchtrocknung	Bei ± 20°C, 65% RV	:	6	-	8	Stunde (± 600 mu)
Chemische Beständigkeit		:	Wasser, Salznebel, Öl, leichte Säure und Base			
Temperaturbeständigkeit	Nach dem Abbinden	:	-25	°C bis	+80	°C
Verbrauch	Schichtdicke ± 6 00 m u naß	:	± 0,6 kg/m ²		± 0,6 ltr/m ²	
Reinigen	Frisches Material	:	Lösemittel			
	Ausgehärtetes Material	:	Mechanisch			
Verdünnen		:	Lösemittel			
Salzsprühtest	DIN 50021	:	Bis	>1000	Stunde	Ri 0 bei 400mu Trockenschicht
Biegetest	DIN 53152 (+70°C)	:	Keine Rißbildung, keine Enthftung			
	DIN 53152 (-30°C)	:	Keine Rißbildung, keine Enthftung			

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

Carlofon Super Wax Unterbodenschutz Artikelnummer: 40101

Verarbeitung:

Kleinverpackung vor Gebrauch schütteln. Der Untergrund muß fest, sauber, trocken und fettfrei sein. Carlofon Super Wax UBS kann aufgetragen werden mittels leichter airless Spritzgeräte oder mittels Saugrohrpistole bei einem Druck von 3 bis 6 Bar. Je nach Anwendung ist dieses Produkt mit Lösemittel verdünnbar. Behandeln Sie den Untergrund mit Carlofon Super Wax UBS bis die erwünschte Schichtdicke erreicht wird. Bei dickeren Schichten wird empfohlen das Produkt zwischen den verschiedenen Schichten trocknen zu lassen. Es läßt sich nebfrei verspritzen, zieht keine Fäden und tropft nicht. Eventuelle Verschmutzungen der Verarbeitungsgeräte können im frischen Zustand mit Lösemittel gereinigt werden.

Lagerung:

Das Produkt darf nicht unter +10°C und nicht über +30°C gelagert werden. Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme zu schützen. Kühl und trocken gelagert sind die ungeöffneten Originalgebände mindestens 2 Jahr lagerbar.

Hinweis:

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.
