

ML Hohlraumversiegelung Artikelnummer: 40200

Eigenschaften

- Braun
- Ausgezeichnete Penetration
- Stoppt andauernde Korrosion
- Wasserverdrängend
- Öliger, flexibler Film
- Nass auf nass mit Bitumen UBS

Anwendung

Carlofon ML wurde für den Einsatz in geschlossenen Hohlräumen wie Türen, Rahmenteilen und Außenscharnieren und Spalten entwickelt. Das Produkt kann als Korrosionsschutz für gebrauchte PKW, Lastwagen, Busse und andere Fahrzeuge benutzt werden.

Verarbeitung

Carlofon ML wird üblicherweise durch Sprühen mit manuellen oder halbautomatischen Carlofon Verarbeitungsgeräten aufgetragen. Das Produkt ist für den Einsatz in Airmix- oder Airlessgeräten geeignet.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

ML Hohlraumversiegelung
Artikelnummer: 40200

Technische Daten:

Farbe:	Braun
Filmtyp:	Ölig, fettig
Dichte bei 23°C:	860 kg/m ³
Viskosität bei 23°C, DIN 2:	60 Sekunden
Trockenmassegehalt:	46 % nach Gewicht
Flammpunkt:	40 °C
Aromatenteil im Lösungsmittel:	< 1 %
Empfohlene Schichtstärke:	10 ?m
Trockenzeit:	1 Stunde
Kältestabilität:	< - 40 °C
Einfluss auf den Lack:	Kein
Reinigung:	Testbenzin
Salzsprühtest:	> 96 Stunden
Penetration (50 ?m Spalte):	> 70 mm
Erhältlich in:	500 ml Sprühdose / 1 l Miniservice / 5 l Eimer / 20 l Eimer / 60 l Fass / 208 l Fass / Container

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.
