

Carlofon 4941 Unterbodenschutz Artikelnummer: 40216, 40217

Eigenschaften

- Schwarz
- OEM-Referenzen
- Widerstandsfähiger Universalfilm
- Selbstheilend
- Gute Abriebfestigkeit
- Komponentenschutz

Anwendung

Carlofon 4941 ist ein Unterbodenprodukt zur Behandlung von Fahrzeugen während der Produktion, in Importanlagen und für den Reparaturmarkt. Bei Anwendung auf einer sauberen, trockenen Oberfläche haftet es sowohl an lackierten als auch an mit PVC oder ähnlichem beschichteten Flächen. Zink, Gummi und Plastik bleiben vollständig unbeeinträchtigt.

Eine saubere und ökonomische Behandlung in der Produktion ist durch die einfache Anwendbarkeit des Produktes und den hohen Trockenmasseanteil gewährleistet.

Carlofon 4941 eignet sich für eine Verwendung bei Ersatzteilen, Maschinen und Eisen- und Strahlstrukturen in sehr korrosiven Umgebungen.

Carlofon 4941 ist zudem hervorragend als Antikorrosionsbeschichtung bei Transport und Lagerung unter extrem korrosiven Bedingungen geeignet.

Verarbeitung

Carlofon 4941 wird durch manuelle oder automatische Verarbeitungsgeräte aufgetragen und ist für den Einsatz in Airmix- oder Airlessgeräten geeignet.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

Carlofon 4941 Unterbodenschutz
Artikelnummer: 40216, 40217

Technische Daten

Farbe:	schwarz
Filmtyp:	Hartwachs
Dichte bei 23°C:	ca. 1030 kg/m ³
Viskosität bei 23°C:	800 mPas
Trockenmassegehalt:	60% nach Gewicht
Flammpunkt:	43°C (1 L, 27°C)
Empfohlene Trockenfilmstärke:	300 ? 500 ?m
Trockenzeit:	6 ? 12 Stunden berührungsfest
Kältestabilität:	- 20°C
Reinigung:	Kohlenwasserstofflösungsmittel
Salzsprühtest 300 µm:	1500 Stunden
Erhältlich in:	1 l Miniservice / 20 l Eimer / 60 l Fass / 208 l Fass / Container

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.
