

Carlofon 3650 Korrosionsschutz Artikelnummer: 40226,40227, 40228

Eigenschaften

- Transparent Beige
- Universalanwendungen
- Hohlraum
- Wasserabweisend
- Wachsfilm
- Gute Penetration

Anwendung

Carlofon 3650 wurde für den Einsatz in geschlossenen Hohlräumen, Türen und anderen Teilen von Fahrzeugen entwickelt. Carlofon 3650 wurde außerdem für den Einsatz bei Ersatzteilen, usw. entwickelt, die für längere Zeiträume gelagert oder unter sehr schwierigen korrosiven Bedingungen transportiert werden.

Verarbeitung

Carlofon 3650 wird durch Sprühen mit manuellen, halb- oder vollautomatischen Verarbeitungsgeräten aufgetragen und ist für den Einsatz in Airmix- oder Airlessgeräten geeignet. Die Anwendungstemperatur sollte zwischen 15 und 30°C liegen.

Farbe:	trüb bis beige
Filmtyp:	fettig
Dichte bei 23°C:	820 kg/m ³
Viskosität bei 23°C, DIN 3:	40 Sekunden
Trockenmassegehalt:	35% nach Gewicht
Flammpunkt:	40°C
Aromatenteil im Lösungsmittel:	< 1%
Empfohlene Schichtstärke:	30 µm
Trockenzeit:	2 Stunden
Kältestabilität:	- 40°C
Hitzeresistenz:	> 90°C
Salzsprühtest:	240 Stunden
Penetration (50 mm Spalte):	> 30 mm
Erhältlich in:	20 l Eimer / 60 l Fass / 208 l Fass

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.
