

## Öko-Tec 80 Hohlraumwachs Artikelnummer: 40254

---

### **Eigenschaften:**

Carlofon Aqua-Tec 80 mit hohem Trockengehalt wurde entwickelt, um die Lösmittelabgaben bei werkseitiger Linienapplikation zu verringern. Die wichtigsten Eigenschaften sind:

- hoher Trockengehalt
- kurzer Filmaufbaueigenschaften
- kurze Trockenzeit - wenig Tropfen
- ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften

### **Anwendung:**

Carlofon Aqua-Tec 80 ist ein Spezialprodukt für Hohlraum- und Unterbodenkonservierung, bei werkseitiger Linienapplikation sowie im Servicebereich.

### **Verarbeitung:**

Carlofon Aqua-Tec 80 ist manuell semi- oder vollautomatisch mit Hochdruck- (airless) oder Niederdruckausrüstung (airmix) applizierbar, bei empfohlenen Temperaturen von 15°C -25°C

---

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

---

**Öko-Tec 80 Hohlraumwachs**  
**Artikelnummer: 40254**

---

**Technische Daten:**

<b>Eigenschaften</b>	<b>Werte</b>	<b>Methode</b>
Filmtyp	wachsartig	
Farbe	beige 60-80	
Viskosität bei 23°C, DIN4	sec 1030	DAM 5:1
Dichte bei 23°C	kg/m <sup>3</sup>	DAM 4:1
Trockenrückstand	80 %	DAM 2:4
Flammpunkt	41°C	DAM 7:4
Lösungsmittel	Testbenzin	
Aromatengehalt	<1%	
Empfohlene Filmstärke	50? m	
Trockenzeit	2 Std.	
Kältebeständigkeit	-40°C	SAE j400
Wärmebeständigkeit	90°C	SS 186035
Einfluss auf Autolack	keiner	ss 186011
Penetration	100 mm	DAM 33:2
Rostschutz gem. ASTM B-117	>500 Std.	
Entfernbar mit	Testbenzin	

**Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.**

---

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

---