Carlofon®
www.carlofon.de
Technisches Datenblatt

Scheibenkleber und Hilfsstoffe

1K_Kunststoffprimer
Artikelnummer: 40340

1K-Haftprimer für die meisten am Auto verwendeten Kunststoffe:
ABS, EP-Laminat, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hart, PUR weich, PVC.
Ergiebigkeit: 8 - 10 m^2 / Liter

Farbtöne	transparent-silber			
Mischungsverhältnis				
Härter				
Verdünnung				
Spritzviskosität 20° C	12 - 15 s 4 mm DIN			
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge	
Luft / Fließbecher	3 - 4 bar	1,2 - 1,4 mm	1	
Airless / Airmix				
Topfzeit				
Schichtstärke / Trockenfilm	3 - 5 µm, keine dicken Schichten auftragen			
Ablüftzeit	ca. 10 Min.			
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest	montagefest
Objekttemp. 20° C	10 Min.			
Objekttemp. 60° C				

Hinweise:

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10 °C und bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit.

Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig

Lackieraufbau L7 „Kunststofflackierung“ beachten.

Kennzeichnung	VbF	Gefahrstoffverordnung
Mipa 1K-Kunststoffprimer	A I	leicht entzündlich, Xn gesundheitsschädlich, enthält Xylol

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

Carlofon GmbH
Grüninger Weg 32
D-35415 Pohlheim-Garbenteich

www.carlofon.de
info@carlofon.de

Tel.: +49 (0) 64 04 205 16-0
Fax: +49 (0) 64 04 205 16-44