

**Schwarzprimer Glas/Lack-Kombiprimer**  
**Artikelnummer: 40444,40469,40442****Allgemeine Produktbeschreibung**

Carlofon Schwarzprimer ist ein lösungsmittelhaltiger, physikalisch und reaktiv trocknender Primer, der für die Direktverglasung von Automobilscheiben eingesetzt wird. Carlofon Schwarzprimer agiert als Haftvermittler zwischen der mit Carlofon Haftreiniger vorbehandelten Automobilscheibe und Carlofon Scheibenklebstoffen sowie als UV-Schutz für den Klebeverbund.

**Applikation**

Vor Gebrauch muss der Primer gut geschüttelt werden. Der Auftrag kann manuell (Pinsel, Filz) oder automatisch (Filz) erfolgen. Aufgrund der Feuchtigkeitsreaktivität soll der Glasprimer nach dem Öffnen des Gebindes innerhalb weniger Tage verbraucht werden.

**Sicherheit / Lagerung**

Carlofon Schwarzprimer ist gemäss 91 / 155 EWG kennzeichnungspflichtig: (Symbol: F,Xi)  
Zwischen 0 und 35 °C gut verschlossen lagern. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.  
Lagerstabilität: 12 Monate

**Technische Daten**

Bindemittel	reaktive Polyisocyanate
Aussehen	schwarze Flüssigkeit
Viskosität	dünflüssig
Dichte	~ 990 kg / m <sup>3</sup>
Festkörper	~ 33%
Ablüftezeit	~ 3 min. (50 ?m; 23 °C)
Reaktivitätsdauer des applizierten Primers	max. 5 Tage
Flammpunkt	< 21 °C

**Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.**

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.