

## Premium Feinspachtel Artikelnummer: 4073091,4073092

---

### Eigenschaften:

2K-Spachtel auf Polyesterbasis. Leicht ziehbar, sehr fein, leicht schleifbar. Für Spachtelarbeiten an Teilen, die eine feine, dichte Struktur erfordern. Geeignete Untergründe sind Stahlblech, Eisen- und Aluguß sowie glasfaserverstärkte Autokarosserieteile auf Polyesterbasis und Holzwerkstoffe.

### Anwendungsbereich:

Autoreparatur, Holz und Möbelbau, Metallbau

### Chemische Basis:

Spachtel: Ungesättigte Polyesterharze, inerte Füllstoffe, Thixmittel und Pigmente.  
Härter: Benzoylperoxid

### Gebrauchsanweisung:

Der Untergrund ist sorgfältig von Rost, Schmutz, Fett und alten, lockeren Farbbreuten zu säubern und anzuschleifen. Die gewünschte Menge Spachtel wird mit ca. 2% Härterpaste gründlich vermischt und dann innerhalb von 4 - 6 Minuten verarbeitet.

Reaktionsgrund (Wash-Primer), Kunstharz- oder Nitro-Kombi-Grundierung sind als Untergrund nicht geeignet

### Topfzeit:

mit ca. 2 % Härter: 4 - 6 Minuten, Überdosierung von Härterpaste verkürzt die Topfzeit, beschleunigt die Durchhärtung aber nicht; unter ungünstigen Bedingungen können in diesem Fall sogar Farbveränderungen an der nachfolgenden Lackierung auftreten

### Mischung:

100 Gewichtsteile Premiumspachtel  
2 Gewichtsteile Härterpaste

---

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

---

**Premium Feinspachtel**  
**Artikelnummer: 4073091,4073092**

---

**Verarbeitungstemperatur:**

Die Umgebungs- und Materialtemperatur soll bei der Verarbeitung zwischen +18 °C und + 25 °C liegen. Nicht unter + 5°C verarbeiten!

**Entsorgung:**

Nach den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

**Schleifen:**

mit Papier P 80 - 280

Wegen der allen Polyestermaterialien eigenen Wasserempfindlichkeit trocken zu schleifen

**Lagerstabilität:**

Bei + 20°C in dicht verschlossenen Gebinden mindestens **12 Monate**.

**Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.**

---

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

---